

DEPRO[®] RESISOL

REVÊTEMENT BI-COMPOSANTS POUR SOLS CEMENTS Résine polyuréthane



LES SOLS



IDENTIFICATION

Revêtement de sol polyuréthane (PU) solvanté à deux composants pour mise en peinture de sols industriels. Application : Intérieur/Extérieur.

DESTINATIONS

Protection, rénovation et décoration des sols ciment, bois, parquets, aggloméré.
Recommandé pour les parkings, garages, entrepôts, sols industriels.

MODE D'EMPLOI

Conditions d'application : Avant leur mise en œuvre, les surfaces devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports propres, sains, secs, exempts de toutes matières non adhérentes et de tout risque de remontées d'humidité (préparations conformes au DTU 59,3).
Température minimum du support : + 5°C - Température maximum du support : + 30°C

- Ciment : sabler ou neutraliser la laitance (**DEPRO[®] CIM**), rincer, laisser sécher.
- Les bétons bruts seront grenaillés et parfaitement dépoussiérés, l'application d'un primaire est recommandée (**DEPRO[®] CHOC IMPREGNATION**).
- Surface déjà peinte : procéder à un test d'adhérence au préalable.

Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet airless. Application en 2 ou 3 couches selon l'absorption et les sollicitations du support. La viscosité variant suivant la température et les teintes, il est possible de diluer le produit avec 5% maxi de DILUANT RAPID.

Application : Verser la totalité du durcisseur dans la résine. Ne pas modifier les proportions. Bien mélanger l'ensemble avec un agitateur électrique (2 minutes environ) à faible vitesse. Durée de vie du mélange en pot à 20°C : 6 heures.

Séchage à 20°C : Hors poussière 30 à 40 minutes ; Sec au toucher 5 heures ;
Recouvrable 12 à 24 heures ; Mise en service 24 à 48 h ; Intensif 7 jours.

CARACTERISTIQUES

Teintes (cf nuancier)	: Brique sol, gris sol, gris platine, beige, chamois, blanc.
Conditionnements	: Kits de 5,5 et 27,5 kg.
Rendement	: 6 à 8 m ² / kg / couche.
Extrait sec en poids	: 65% (+/- 2%).
Densité	: 1,2 (+/- 0,05).
Aspect	: Semi brillant.
Point éclair	: 35°C.

Stockage: 1 an en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et de la chaleur.

Produit inflammable.

Hygiène et sécurité: Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande/ sur internet, site www.deproma.com

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au dos de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 06132

